



TIPO DE PELÍCULA

Poliétileno termorretráctil exclusivamente

Exigir : Una película de reciclaje por fusión y regranulación, valorizable por combustión y conforme con la Directiva Europea sobre los embalajes: 94/62/CE y con el decreto 98683 de 20.07.1998.

El contenido en metales pesados es (Pb, Cd, Hg, CrVI) < 100 ppm

Películas monoorientadas.....	70-15 según tipo de objetos por acondicionar
Películas bi-orientadas.....	65-25 según tipo de objetos por acondicionar
Espesor mínimo	45 μ según tipo de objetos por acondicionar
Espesor máximo	70 μ según tipo de objetos por acondicionar
Tolerancia sobre espesor.....	+/- 5%
Coefficiente de deslizamiento.....	0.25 - 0.28
Grado.....	0.7
Densidad.....	0.925 / 0.928
Co-extrudados	Consultarnos
Precortado	Consultarnos

COMPOSICIÓN

Radicalar + Lineal 10 %

Agentes de deslizamiento o anti-block

Tratamiento antiestático

IMPRESIÓN (si la hay)

Entintado en el interior de la bobina

Impresión legible desde el exterior

Tratamiento Corona de una sola cara

Spot de marcación de color negro opaco

Dimensiones del spot 30 x 15

Spot situado fuera de la decoración (uno de cada lado)

Tolerancia sobre la longitud del paso < 5 mm

Reserva no impresa para el auto sellado (consultar el plano de impresión adjunto)

OBSERVACIONES

El tratamiento CORONA disminuye la resistencia de la película

No dudar en aumentar el espesor habitualmente utilizado en película neutra (+5 μ)

El tratamiento CORONA también favorece la toma de humedad que provoca la adherencia de las películas

Es importante que las películas se almacenen en lugares secos

Evitar absolutamente el almacenamiento exterior

Cuidado con el sentido de los gráficos, consultar los planos del proveedor

Preferir los gráficos sin líneas rectas dado que éstas acentúan las deformaciones debidas a la retracción.

Para evitar el ajuste de la posición de la fotocélula, es imprescindible respetar la posición del spot con respecto al dibujo, en un mismo formato del producto.

Los planos se nos deben enviar imperativamente para aprobación.

El no respeto de estas recomendaciones libera la responsabilidad de CONDI FILM en cuanto a los resultados obtenidos.