



Pour fardeluses et combinées Condi Film

NATURE DU FILM

Polyéthylène thermorétractable exclusivement

Exiger : Un film recyclable par fusion et regranulation, valorisable par combustion et conforme à la Directive Européenne sur les emballages : 94/62/CE et au décret 98638 du 20.07.1998.

La teneur en métaux lourds (Pb, Cd, Hg, CrVI) < 100 ppm

Films mono-orientés.....	70-15	<i>selon nature des objets à conditionner</i>
Films bi-orientés.....	65-25	<i>selon nature des objets à conditionner</i>
Epaisseur minimum.....	45 µ	<i>selon nature des objets à conditionner</i>
Epaisseur maximum.....	70 µ	<i>selon nature des objets à conditionner</i>
Tolérance sur épaisseur.....	+/- 5 %	
Coefficient de glissement.....	0.25 - 0.28	
Grade.....	0.7	
Densité.....	0.925 / 0.928	
Co-extrudés.....	<i>nous consulter</i>	
Pré-découpés.....	<i>nous consulter</i>	

COMPOSITION

Radicalaire + Linéaire 10 %

Agents de glissement ou anti-block

Traitement anti-statique

IMPRESSION (s'il y a lieu)

Encrage à l'intérieur de la bobine, uniformément réparti sur la laize (régularité de bobinage)

Impression lisible de l'extérieur (symétrie dans l'impression)

Traitement Corona une seule face

Spot de repérage de couleur noire opaque

Dimensions du spot 30 x 15

Spot situé hors décors (un de chaque côté)

Tolérance sur la longueur du pas 5 mm

Réserve non imprimée pour l'auto scellage (*consulter le plan d'impression joint*)

OBSERVATIONS

Le traitement CORONA diminue la résistance du film .

Ne pas hésiter à augmenter l'épaisseur habituellement utilisée en film neutre (+ 5µ)

Le traitement CORONA favorise également la prise d'humidité qui provoque l'adhérence des films .

Il est important que les films soient stockés en lieux secs .

Eviter absolument le stockage extérieur .

Attention au sens des graphismes, consulter les plans du fournisseur .

Préférer les graphismes sans lignes droites , celles-ci accentuant les déformations dues à la rétraction .

Afin d'éviter le réglage de la position de la cellule, il est impératif de respecter la position du spot par rapport au décor, dans un même format de produit.

Le non respect de ces recommandations dégage la responsabilité de Condi Film quant aux résultats obtenus.

Les plans d'impression sont impérativement à nous adresser pour accord.